



Plåt, varmförzinkad för falsning

Orientering

Detta dokument ersätter SSG 1204

Standarden är ett urval ur SS-EN 10 143:2006 utgåva 2.

1 Beteckning

Plåt SS- EN 10143:2006 utgåva 2 - Tjocklek × Bredd × Längd - Material

1.1 Exempel

Plåt SS- EN 10143:2006 utgåva 2 - 0,7 × 1000 × 2000 -
SS-EN 10142 - DX51D+Z275-N-A

2 Frodringar

2.1 Allmänt

2.1.1 Toleranser

Toleranser enligt SS-EN 10 143:2006 utgåva 2.

2.2 Tjocklek

Tjocklek inkl zinksikt	Vikt ¹⁾ kg/m ²
0,7	5,6
1	8

1) Viktuppgifterna är beräknad med
densiteten 8 g/cm³.

2.3 Bredd x längd

1000 x 2000

2.4 Material

SS-EN 10 142 - DX51D (SIS stål 11 51-10). Zinkviktsklass Z 275 med zinkvikt
min 275 g/m² dubbel sida vid trepunktsprov enligt SS-EN 10 142, rosmönster
N och yta A, enligt SS-EN 10 142